NORMEX

Краска металлик

➢**Оптимальная точность цветового оттенка**

➢**Хорошая укрывистость**

➢**Легкий процесс подкраски**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

• Смешать с 50-70% разбавителя для базы Normex MSB

•Жизнеспособность не ограничена

•Двухразовое нанесение методом распыления

•Окончательная выдержка 10-15 минут при 20°C

NORMEX

Краска металлик

ПОДЛОЖКА:

- **отвержденное лакокрасочное покрытие, отшлифованное**
- **1К/2К наполнители Normex**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:

Необходимо производить предварительную обработку!

Использовать индивидуальные средства защиты. См. рекомендации по технике безопасности.

Важные указания:

- наносить равномерными замкнутыми слоями с учетом впитывания подложки, избегая перепылов
- при необходимости возможно нанесение выравнивающего слоя «капельным» методом на пониженном давлении распыления, при этом учитывать вероятность изменения цветового оттенка
- для цветов с недостаточной укрывистостью рекомендуется применять HP компоненты Normex
- при необходимости увеличения количества слоев, увеличить время промежуточной и окончательной выдержек
- для достижения высокого качества окрашенной поверхности и наилучшего глянца прозрачного лака, рекомендуется использовать для нанесения базы Normex окрасочный пистолет с высоким давлением распыления

	50-70% разбавителя для базы Normex MSB 17-22 с. / DIN 4мм / 20°C
	Обычный пистолет 1.2-1.3 мм 2.0 бар входное давление 2 = 15 - 25 мкм
	HVLP 1,2-1,3 мм 0,7 бар давление распыления 2.0 бар входное давление 2 = 15 - 25 мкм
	Промежуточная выдержка 5 мин. / 18 – 22°C
	Окончательная выдержка 10-15 мин. / 18 – 22°C
	2К прозрачные лаки Normex Перекрыть прозрачным лаком Normex не позднее 6-8 часов

NORMEX

Краска металлик

Температура вспышки:	Содержание нелетучих компонентов:		Содержание органических растворителей (VOC):	Удельный вес:
25°C	21,7 весовых%	78,3 объемных%	721 г/л	0,92 г/см.куб.

Меры предосторожности:

- Класс VbF (Руководство по работе с огнеопасными жидкостями): нет;
- виды опасности: легковоспламеняющийся

Все продукты должны быть утилизированы в соответствии с требованиями организации по защите окружающей среды.

Очистка инструментов:
После работы очистить инструменты промывочным разбавителем Normex

Основа:

- специальные смолы, сохнущие физическим способом

Важные указания:

- База Normex, наносимая большим количеством слоев (многоцветные покрытия, трехслойные цвета и т.д.), свыше 40 микрон, необходимо отверждать
- Для отверждения базы Normex добавить 20% любого 2К отвердителя Normex и 40-50% разбавителя для базы MSB. Время выдержки, соответственно, увеличивается. Возможна печная сушка отвержденной базы Normex
- Оклеивание базы Normex возможно через 45-60 мин. при 20°C или после печной сушки. Оклеивание отвержденной базы только после печной сушки

Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т.д. должны быть абсолютно сухими.
Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции.
При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсибилизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители.
В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.

Продукт предназначен для профессионального использования.
Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены.
Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться.
Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.