

1К-ГРУНТ НАПОЛНИТЕЛЬ



- 1К-кислотная грунтовка
- не содержит хроматов
- возможно окрашивание методом «мокрое по мокрому»
- очень хорошая защита от коррозии
- неограниченная жизнеспособность

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- возможно использование в качестве грунтовки
- через 15-20 мин/20 °С выдержки нанести 2К-наполнитель Normex
- возможно использование в качестве грунта-наполнителя
- 1-2-разовое нанесение методом распыления
- через 15-20 минут/20 °С выдержки можно нанести 2К-автоэмаль Normex или базу Normex и 2К-прозрачные лаки Normex

1К-Грунт наполнитель

ПРИМЕНЕНИЕ:

грунтовка

ПОДЛОЖКА:

- чистый металлический лист, отшлифованный
- отвержденное лакокрасочное покрытие, отшлифованное
- загрунтованные запчасти, отшлифованные
- полиэфирные подложки Normex, отшлифованные
- алюминий, отшлифованный
- металлический лист, оцинкованный гальваническим способом, отшлифованный

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:



Необходимо производить предварительную обработку!

ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



Если не предписано законом, использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.



80% разбавителя для 2К-материалов Normex /1К разбавитель Normex



15-16 сек/DIN 4 мм/20 °C



1,2 –1,3 мм
2-2.5 бар
10 - 15



10 - 15 мин / 20 °C



2К-наполнители, 2К-автоэмаль **Brulex** или база **Brulex**
2К-прозрачные лаки **Brulex**

ПРИМЕНЕНИЕ:

грунт-наполнитель

ПОДЛОЖКА:

- чистый металлический лист, отшлифованный
- отвержденное лакокрасочное покрытие, отшлифованное
- загрунтованные запчасти, отшлифованные
- полиэфирные подложки Normex, отшлифованные
- алюминий, отшлифованный
- металлический лист, оцинкованный гальваническим способом, отшлифованный

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ОЧИСТКА:



Необходимо производить предварительную обработку!

ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



Если не предписано законом, использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.

При окрашивании отдельных деталей «мокрый по мокрому» через 10-15 минут/20 °С можно нанести 2К-автоэмаль Normex или базу Normex



50% разбавителя для 2К-материалов Normex /1К разбавитель Normex




25-30 сек/DIN 4 мм/20 °С



1,4 –1,6 мм
2-2.5 бар
2-3 = 40–100 микрон



1,7–1,8 мм
2-2.5 бар
2-3=40–100 микрон



30-60 мин/20 °С в зависимости от толщины слоя



через 45 мин/20 °С легко шлифовать



2К-автоэмаль Normex
или база Normex
2К-прозрачные лаки Normex

1К-Грунт наполнитель

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ:	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	Содержание нелетучих компонентов:	Содержание органических растворителей (VOC)
	1.36 г/см ³		<540 г/л

**Теоретический
расход/укрывистость:**

5-7 м²/литр при толщине сухой пленки 40 микрон

ОСНОВА:

поливинилбутираль, антикоррозионные пигменты

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После работы растворителем.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

- Рекомендуется использовать для работ с данным материалом опытного специалиста.
- На подложки, оцинкованные гальваническим способом, и алюминий рекомендуется наносить трехслойное лакокрасочное покрытие.
- Нельзя покрывать полиэфирными продуктами, продуктами на основе эпоксидной смолы.
- Стойкость 1К-грунтовки Normex к атмосферным воздействиям, нанесенной на стальную поверхность, составляет 3 месяца, при этом толщина сухой пленки не должна быть ниже 50 микрон.
- Не рекомендуется использовать при большом панельном грунтовании.

Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и информируют о нашей продукции и возможностях ее применения. Они не имеют целью гарантировать определенные свойства материалов и их пригодность для конкретной цели применения. Следует соблюдать предупреждения на этикетках. Необходимо учитывать охрану существующих прав промышленной деятельности. В рамках наших обычных условий торговли мы обеспечиваем безукоризненное качество.