

# 2К ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК БЫСТРОСОХНУЩИЙ



- высококачественный прозрачный лак для частичного и полного окрашивания, быстросохнущий
- высокая устойчивость к химическим и атмосферным воздействиям
- прекрасный глянец и растекаемость
- экономичен

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- соотношение смеси 4:1 с Normex отвердителем
- 2 слойное нанесение
- возможная ускоренная сушка под действием тепла 30 мин/60-65° С температура панели, в зависимости от размера панели

# 2К Прозрачный лак быстросохнущий

## ПРИМЕНЕНИЕ:

## ПОДЛОЖКА:

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:




Используйте респиратор.  
Следуйте рекомендациям по  
технике безопасности.

## ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:

### - Normex Basecoat



Необходимо производить  
предварительную обработку!



4:1 со всеми MS-отвердителями Normex  
жизнеспособность 1-6 ч/18-22 °C




добавление разбавителя не требуется  
18-20 сек/DIN 4 мм/20 °C  
45-57 сек/ISO 4 мм/20 °C



1.2-1.4 мм  
2.0-2.5 бар  
2= 40-50 микрон



HVLP 1.2-1.4 мм  
0.7 бар давление распыления  
2=40-50 микрон



выдержка до сушки 5-10 мин



воздушная сушка  
в течение ночи/18-22 °C  
30 мин/60-65 °C температура панели



коротковолновый излучатель 12-15 мин

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ:	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	Содержание нелетучих компонентов:		Содержание органических растворителей (VOC)	
36 °C					

**Теоретический расход/укрытистость:** 6-8 м<sup>2</sup>/литр при толщине сухой пленки 50 микрон

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** После работы растворителем.

**ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:**

- При использовании комбинированных ОСК всегда добавляйте время для того, чтобы панель набрала температуру.

Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т. д. должны быть абсолютно сухими. Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции. При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсибилизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители. В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены. Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.