2K-HS ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ 4:1

- хорошая стойкость к стеканию с вертикальных поверхностей
- очень хорошая наполняющая способность
- легко шлифуется
- не содержит хроматов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- соотношение смеси 4:1 с отвердителем для порозаполнителя
- возможна ускоренная сушка

ПРИМЕНЕНИЕ:	Стандартная система
ПОДЛОЖКА:	– **отвержденное лакокрасочное покрытие, отшлифованное;** – **заводская грунтовка и покрытия, нанесенные катафорезным погружением, отшлифованные;** – **полиэфирные шпатлевки, отшлифованные;** – **ненасыщенные полиэфиры, отшлифованные**
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:	Необходимо производить предварительную обработку!
ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ: Если не предписано законом, использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать. Выдержка 5-15 мин/18-22 °C перед печной или ИК-сушкой	4:1 с отвердителем для порозаполнителя Normex жизнеспособность 45-60 мин/18-22 °C 5-10 % 2K - разбавителя Normex 20-24 сек/DIN 4 мм/20 °C 53-68 сек/ISO 4 мм/20 °C 1.6-1.8 мм 2,0-2,5 бар 2-5=80-250 мкм HVLP 1.6-1.9 мм 0.7 бар 2-5=80-250 мкм 10-15 мин/20 °C 30 мин/60-65 °C температура панели 10-15 мин коротковолнового излучателя P800 – P1000 P320 – P500 Эксцентриковая шлифовальная машина 2K-автоэмали или эмали-основы Normex и 2K-прозрачные лаки Normex

2K-HS Порозаполнитель 4:1

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ:		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	Содержание нелетучих компонентов:		Содержание органических растворителей (VOC)	
29 °C		1,644 г/см³	73,3 весовых %	26,7 объемных %	439,2 г/л	

Теоретический расход/укрывистость: 5,5 м²/литр при толщине сухой пленки 80 микрон

ОСНОВА: акрилполиуретан

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: После работы растворителем.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

- Рекомендуется использовать для работ с данным материалом опытного специалиста.
- Для достижения лучшего результата при шлифовке наполнителя, после сушки нанесите тонкий слой черного проявочного покрытия.
- Для тонирования наполнитель можно смешать с макс. 20% автоэмали 2K Normex. Время сушки и шлифуемость, соответственно изменяется.
- При нанесении слоя толщиной более 150 микрон обязательная сушка в течение 40 мин/60-65 °C температура объекта.

Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т. д. должны быть абсолютно сухими.
Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции.
При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсибилизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители.
В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.