2K-HS ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ 5+1

- экстремально высокая толщина
- возможность нанесения дюзой 2,5 мм в качестве жидкой шпатлевки
- отличная вертикальная устойчивость

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Соотношение смеси 5:1 с Normex отвердителем для порозаполнителя
- 2-3 слойное нанесение
- возможная ускоренная сушка под действием тепла 45 мин/60-65 °C температура панели, в зависимости от размера панели

ПРИМЕНЕНИЕ:	
ПОДЛОЖКА:	**– металлический лист отшлифованный** **– полиэфирные подложки отшлифованные** **– 1K грунты** **Отвержденное лакокрасочное покрытие отшлифованное**
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:	Необходимо производить предварительную обработку!
ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ: Используйте респиратор. Следуйте рекомендациям по технике безопасности.	5:1 с MS-отвердителем для порозаполнителя Normex Жизнеспособность 45-60мин./18-22 °C добавление разбавителя в случае необходимости до 10% 48-52 сек/ISO 4 мм/20 °C 1.8–2.5 мм 2.0–2.5 бар 2-3=100-300 микрон HVLP 1.8 – 2.5 мм 2.0-2.5 бар давление распыления 2-3=100-300 микрон Выдержка до сушки 10 мин 45 мин/60-65 °C температура панели Коротковолновый излучатель 12-15 мин сухое шлифование P320 – P400 мокрое шлифование P800 – P1000 2K-автоэмаль Normex или база Normex и 2K-прозрачные лаки Normex

2K-HS Порозаполнитель 5+1

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ:		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	Содержание нелетучих компонентов:		Содержание органических растворителей (VOC)	
		1,50-1,55 г/см^3				

Теоретический расход/укрывистость: 5 м^2/литр при толщине сухой пленки 50 микрон

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: После работы растворителем.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

- При использовании комбинированных ОСК всегда добавляйте время для того, чтобы панель набрала температуру.

Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т. д. должны быть абсолютно сухими.
Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции.
При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсибилизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители.
В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.