BRULEX

1К-Грунт Наполнитель Мульти (Спрей)

➢**1К Акриловый наполнитель**

➢**Быстрый и экономичный ремонт**

➢**Возможно окрашивание**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

•2-3 разовое нанесение методом распыления
•Легкая шлифовка

BRULEX

1K-Грунт Наполнитель Мульти (Спрей)

ПОДЛОЖКА:

- **отвержденное лакокрасочное покрытие**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:

Необходимо производить предварительную обработку! см. Лакокрасочнуюсистему Brulex S1.

Использовать индивидуальные средства защиты. См. рекомендации по технике безопасности.

Тщательно перемешать.
2-3 = 30-55 мкм



3-5 мин. / 18 – 22°C
Межслойная выдержка



30 мин. / 18 – 22°C
Окончательная выдержка

Легкая шлифовка P400-P600

2К эмали Brulex или база Brulex и 2К прозрачные лаки Brulex

BRULEX

1К-Грунт Наполнитель Мульти (Спрей)

Температура вспышки:	Содержание нелетучих компонентов:		Содержание органических растворителей (VOC):	Удельный вес:
<0°C	23,4 весовых%	- объемных%	662 г/л	0,84 г/см.куб.

Меры предосторожности:

- Класс VbF (Руководство по работе с огнеопасными жидкостями): нет;
- виды опасности: легковоспламеняющийся

Все продукты должны быть утилизированы в соответствии с требованиями организации по защите окружающей среды.

Очистка инструментов:
После работы продуть распылитель, перевернув баллончик. Распылитель, при необходимости, очистить 2К растворителем Brulex

Теоретический расход:

- -

Основа:

- поливинилбутираль, антикоррозионные пигменты

Важные указания:

- Рекомендуется использовать для работ с данным материалом опытного специалиста
- Окрашивайте только не большие загрунтованные участки
- Нельзя покрывать полиэфирными продуктами, продуктами на основе эпоксидной смолы и водоразбавляемыми материалами
- Продукт обратим!
- Не наносить на 1К продукты и полиэфирные шпатлевки
- Не очищать загрунтованную поверхность обезжиривателями.

Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т.д. должны быть абсолютно сухими.
Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции.
При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсибилизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители.
В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.

Продукт предназначен для профессионального использования.
Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены.
Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться.
Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.