

BRULEX

2K-HS Порозаполнитель 4+1



- Высокая стойкость к стеканию с вертикальных поверхностей
- Отличная наполняющая способность
- Легкая шлифовка
- Не содержит хроматов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Соотношение 4 :1 с любым 2K отвердителем Brulex
- Возможна ИК сушка
- Возможна ускоренная сушка
- Возможна воздушная сушка

BRULEX

2K-HS Порозаполнитель 4+1

High-build наполнитель

ПОДЛОЖКА:


сталь, оцинкованная сталь, алюминий, отшлифованные и очищенные должны быть предварительно загрунтованы первичным грунтом

- отверженное лакокрасочное покрытие, отшлифованное
- заводская грунтовка и катафорезные покрытия, отшлифованные
- полиэфирные шпатлевки Brulex, отшлифованные
- ненасыщенные полиэфир, отшлифованные

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ОЧИСТКА:



Необходимо производить предварительную обработку! см. Лакокрасочную систему Brulex S1.



4:1 с 2K отвердителем Brulex быстродействующим 0,25 л / 1л

4:1 с 2K отвердителем Brulex Быстрый, Standart, Comfort

Жизнеспособность 45 - 60 минут при 18-22°C.



Использовать индивидуальные средства защиты. См. рекомендации по технике безопасности.




5 - 15% разбавителя для 2K материалов Brulex
30 - 50 с. / DIN 4мм / 20°C



Обычный пистолет
1.6 - 1.8 мм
1.5 - 2.2 бар входное давление
2 - 5 = 100 - 300 мкм



HVLP
1,6 - 1,9 мм
2.0 бар входное давление
2 - 5 = 100 - 300 мкм



Воздушная сушка при 20°C:
с быстродействующим 5 часов или
с Быстрый, Standart, Comfort 12-16 часов



Температурная: 30-40 минут при 60-65°C
5 минут 50% мощности коротковолнового излучателя и 20 минут 100% мощности коротковолнового излучателя (см. лакокрасочную систему Brulex S7.4)



Сухая шлифовка P220-P600
Влажная шлифовка P600-P1000



2K эмали Brulex или база Brulex и 2K прозрачные лаки Brulex

BRULEX

2K-НС Порозаполнитель 4+1

Стандартный наполнитель

ПОДЛОЖКА:


сталь, оцинкованная сталь, алюминий, отшлифованные и очищенные должны быть предварительно загрунтованы первичным грунтом

- отверженное лакокрасочное покрытие, отшлифованное
- заводская грунтовка и катафорезные покрытия, отшлифованные
- полиэфирные шпатлевки Brulex, отшлифованные
- ненасыщенные полиэфирные, отшлифованные

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ОЧИСТКА:



Необходимо производить предварительную обработку! см. Лакокрасочную систему Brulex S1.



4:1 с 2К отвердителем Brulex быстродействующим 0,25 л / 1л

4:1 с 2К отвердителем Brulex Быстрый, Standart, Comfort

Жизнеспособность 60 - 90 минут при 18-22°C.



Использовать индивидуальные средства защиты. См. рекомендации по технике безопасности.



20 - 30% разбавителя для 2К материалов Brulex
18-24 с. / DIN 4мм / 20°C



Обычный пистолет
1.6-1.8 мм
1.5 - 2.2 бар входное давление
2-3 = 100-150 мкм




HVLP
1.6 -1.9 мм
2.0 бар входное давление
2 - 3 = 100 - 150 мкм



10-15 мин. / 18-22°C



5 минут 50% мощности коротковолнового излучателя и 10-15 минут 100% мощности коротковолнового излучателя (см. лакокрасочную систему Brulex S7.4)



Воздушная сушка при 20°C:
с быстродействующим 4 часа или
с Быстрый, Standart, Comfort 12-16 часов

Печная: 25 -30 минут при 60-65°C



2К эмали Brulex или база Brulex и 2К прозрачные лаки Brulex

BRULEX

2K-HS Порозаполнитель 4+1

Температура вспышки:	Содержание нелетучих компонентов:		Содержание органических растворителей (VOC):	Удельный вес:
27°C	78,8 весовых%	-	372 г/л	1,75 г/см ³
Меры предосторожности: - Класс 3 VbF (Руководство по работе с огнеопасными жидкостями): нет; - виды опасности: легковоспламеняющийся Все продукты должны быть утилизированы в соответствии с требованиями организации по защите окружающей среды.		Очистка инструментов: После работы очистить инструменты 2K растворителем Brulex		
Теоретический расход: 5-6 м²/литр при толщине сухой пленки 80 микрон		Важные указания: - Для достижения лучшего результата при шлифовке наполнителя, после сушки используйте проявочное покрытие - Для тонирования наполнитель можно смешать с максимум 20% автоэмали 2K Brulex. Время сушки и шлифуемость соответственно изменяется. - Возможно окрашивание методом «мокрый по мокрому» поверхностей скрытой эксплуатации. - При нанесении слоя более 150 микрон обязательна температурная сушка.		
Основа: акрилполиуритан				

Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т.д. должны быть абсолютно сухими.

Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции.

При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсibilизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители.

В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.

2K-HS Порозаполнитель 4+1

Выбор 2K отвердителей BRULEX

	локальный ремонт одиночные детали	средний объем	большие поверхности
Brulex супер быстрый (для грунтов)	+	-	-
Brulex 2000 Быстрый	+	-	-
Brulex 2000 Standard	+/-	+	+/-
Brulex 2000 Comfort	-	+	+

Выбор 2K разбавителей BRULEX

	локальный ремонт одиночные детали	средний объем	большие поверхности
Brulex 2K разбавитель реактив	-	-	-
Brulex 2K разбавитель Standart	+	+/-	-
Brulex 2K разбавитель Comfort	-	+	+

Для корректного выбора отвердителя и растворителя готовой смеси, необходимо учитывать все факторы, такие как:

- температура детали и воздуха
- влажность воздуха
- воздухообмен
- объем окрашивания
- тип сушки

- Продукт предназначен для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены.

Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться.

Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответствующим образом соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.

BRULEX

2K-HS Порозаполнитель 4+1

Смешение по весу:

4:1+ 10% 2K разбавителя (High-build наполнитель)

	По массе, г	ГОТОВАЯ СМЕСЬ, мл			
		50	100	150	250
2К- Порозаполнитель 4+1	100	63,7	127,3	190	317,3
2К Отвердитель	14	9,1	18,2	27,3	45,5
2К Разбавитель	6	4	8	12	20

4:1+ 20% 2K разбавителя (Стандартный наполнитель)

	По массе, г	ГОТОВАЯ СМЕСЬ, мл			
		50	100	150	250
2К- Порозаполнитель 4+1	100	58,5	117	175,5	292,5
2К Отвердитель	14	8,5	17	25,5	42,5
2К Разбавитель	14	7,5	15	22,5	37,5

Для получения заявленных свойств материала, проверяйте рабочую вязкость после смешения. В случае необходимости доведите вязкость продукта путем добавления необходимого количества 2К разбавителя. В материалах BRULEX 2К разбавитель необходимо добавлять в процентах от смеси продукта с отвердителем.